

Bruksanvisning for BIVOS/GLEIVO på linoleum

BIVOS/GLEIVO, et ekte naturprodukt til linoleum

BIVOS/GLEIVO består av en blanding av voks (carnauba-, candelilla-, og bivoks) og naturolje (linolje). Carnaubavoks har et smeltepunkt på ca. 80 grader og gir BIVOS/GLEIVO den gode slitestyrken. BIVOS inneholder mer naturolje enn GLEIVO. Linoleum er også et naturprodukt. Linoleumsbelegg er homogent, dvs det er farget tvers gjennom.

1. Hvorfor bruke BIVOS/GLEIVO

Dagens vanlige behandling av linoleum inneholder mange syntetiske stoffer, også stoffer som kan være skadelige, spesielt tungmetaller og ftalater. Prosessen med å påføre disse stoffene er også tungvint og omfattende med rensing/tørking og påføring.

Fordeler med BIVOS/GLEIVO

BIVOS/GLEIVO inneholder ingen skadelige stoffer i det hele tatt. GLEIVO kan ofte påføres uten at linoleumen må renses først. BIVOS/GLEIVO gir en antistatisk overflate som er meget ettertraktet i innemiljøet og gir en flate som er lett å holde ren.

GLEIVO kan brukes som kombinasjon av rensing og påføring i samme operasjon. Det viktigste er at BIVOS/GLEIVO må påføres meget tynt da tynt belegg gir bedre slitestyrke. Hvis BIVOS/GLEIVO påføres for tykt blir overflaten seig og klebrig og tiltrekker smuss.

Linoleumskvalitet

I denne brosjyren har vi gått ut fra at linoleumsbelegget er gjennomgående 3-4 mm tykt. Det finnes på markedet en dårligere kvalitet der mønsteret er trykt ovenpå. Før bruk av BIVOS/GLEIVO er det viktig å finne ut hvilken type linoleum som er benyttet.

I noen rom legges ikke linoleum, f.eks i våtrom. Overflaten kan ligne på linoleum, men det kan være PVC som er lagt. PVC kan ikke slipes, men renses/ behandles med GLEIVO.

2. Førstegangsbehandling av linoleum

Helt nylagt linoleum behandles med BIVOS nr. 375. Bruk påføringsmetoden nevnt under punkt 7.

3. Fjerne eller beholde akrylatsjikt

Acrylatpolymersjikt

Den vanligst måten å behandle linoleum på er å påføre et sjikt med akrylatpolymer. Overlaten ser blank ut når sjiktet er nylagt. Etterhvert oppstår slitemerker som blir godt synlige fordi overflaten ellers er blank.

Beholde eller fjerne polymersjikt

Noen ganger kan det være enklest å beholde polymersjiktet, andre ganger må det fjernes. På polymersjikt brukes GLEIVO, hvis polymersjiktet fjernes eller linoleumen er ny, brukes BIVOS.

MERK: Hvis polymersjiktet beholdes kan steder der polymersjiktet er slitt likevel synes etter behandling med GLEIVO. Overflaten er likevel ren og har de fordelene GLEIVO tilbyr (antistatisk overflate). For å oppnå er perfekt resultat er det best å fjerne et eksisterende polymersjikt (se punkt 6).

4. Nødvendig utstyr

For å bruke BIVOS/GLEIVO trengs en saktegående poleringsmaskin, også kalt skuremaskin, med en hastighet på 150 - 250 omdreininger pr. min. En raskere maskin kan også brukes med forsiktighet, men ikke til sliping. I tillegg trengs rød standard pad og hvit eller brun LIVOSpad til påføring/rensing og hvit LIVOSpad til polering. Kontroller at overflaten er plan, uten bulker og skader før evt. sliping.

5. Forbruk - produktnavn

Til rens og vedlikehold av linoleum rekker 1 liter BIVOS/GLEIVO til ca. 50 - 100 m².

Produktnavn

BIVOS olje/voksblanding nr. 375
GLEIVO panelvoks nr. 317

Håndverkertips

Bruksanvisning for BIVOS/GLEIVO på linoleum

6. Forberedelse

Fjerning av polymersjikt

Fjerning av polymersjikt gjøres med en LIVOS såpe som heter LATIS nr. 551. Bland ca. 20 % LATIS med vann og bruk en rød pad til å fordele og massere overflaten. Skyll etter med rent vann og tørk opp all fuktighet. La overflaten tørke til dagen etter.

Rengjøring av en møkkete overflate

Hvis akrylatpolymersjiktet er tilsmusset, men skal beholdes, rengjøres det med TRENA nøytralsåpe nr. 556. Bland en del TRENA med 100 deler vann. Fordel og masser overflaten med en rød pad på maskinen. Skyll etter med rent vann og tørk opp all fuktighet. La overflaten tørke til dagen etter.

Sliping med sandpapir

Man kan fjerne små flekker med fint sandpapir (kun hvis linoleumsbelegget er gjennomfarget og overflaten er plan). Man kan også sette slipenetting eller en grønn LIVOSpad under poleringsmaskinen for å slipe lett (kun hvis linoleumsbelegget er gjennomfarget og overflaten er plan). Det er en fordel om maskinen da har en støvsuger innebygget. Bruk likevel støvsuger etter at slipearbeidet er ferdig. Man kan også slipe i BIVOS/GLEIVO.

7. Påføring og rensing med BIVOS/GLEIVO

BIVOS brukes på ny linoleum og linoleum der akrylatsjiktet er fjernet. GLEIVO brukes til påføring og rensing av akrylatsjikt og PVC.

Overflaten må være ren, tørr, fett- og støvfri. Det er en stor fordel om temperaturen i rommet er 25 °C. Minimum påføringstemperatur er 15 °C.

Påføringen utføres i tre trinn (1, 4 og 5) hvis gulvet er rent, rensing utføres i fem trinn (1 - 5) hvis GLEIVO brukes til rensing av gulvet.

Trinn 1 - påføring

Drypp litt BIVOS/GLEIVO på gulvet og fordel den straks med poleringsmaskinen med hvit eller brun LIVOSpad (rød pad til rensing). Ikke ta på for mye, men BIVOS/GLEIVO må ligge jevnt over hele gulvet. La det ligge i ca. 10 - 20 minutter. 1 liter dekker ca. 50 - 100 m².

Trinn 2 - rensing

(selve rensingen, utelates på rene gulv)
Gå over gulvet igjen, med samme pad og maskin, men denne gangen langsommere, la maskinen arbeide. GLEIVO skal skures flere ganger. Fra å være lys gul blir nå GLEIVO mer grå, kanskje svart, avhengig av hvor skittent gulvet var.

Trinn 3 - innsamling

Hvis trinn to er utført fjernes all GLEIVO rett etter rensingen (trinn 2) med en nal og samles sammen i pøler og tømmes i bøtter eller plastposer med et feiebrett.

Trinn 4 - opptørring

Rett etterpå tørkes gulvet av langs kanten med filler eller papir for hånd. På resten av gulvet brukes en LIVOS filtpad under maskinen. Denne snus/byttes ved behov. Deretter settes en ny hvit pad på maskinen for å fjerne siste rest av overskytende BIVOS/GLEIVO.

Trinn 5 - polering

Etter en til to timer poleres gulvet med en ny hvit pad. La maskinen arbeide, gå litt sakte. Det er en fordel om gulvet poleres en gang til neste dag.

Gulvet er nå ferdig. Det har blitt rensert og påført BIVOS eller GLEIVO og kan tas i bruk etter 8 timer. HUSK: Møbelknotter under alt som skal stå på gulvet.

8. Vedlikehold av linoleum

Vedlikehold av linoleum skjer på samme måte som beskrevet ovenfor i punkt 7. Man kan begrense vedlikeholdet til de stedene som trenger det. Det blir ikke synlige forskjeller på områder som er, eller ikke er, behandlet, bortsett fra at de er renere.

9. Vask av linoleum

Bruk lite vann til vasking og bruk TRENA natursåpe nr. 556 fra LIVOS som holder BIVOS/GLEIVO-overflaten blank og pen. Ikke la vann ligge på et linoleumsgulv i lengre tid. I hver femte vask erstattes TRENA med GLANOS nr. 559 for å opprettholde glansen. Følg bruksanvisningen på beholderen.